

立邦 INDYART CERA 創意花紋漆

產 品 技 術 資 料

<p>簡介特性</p>	<p>立邦 INDY ART 創意花紋漆是日本長銷型質感塗料，運用最先進生物工程技術，加強防霉抗藻、彈性防潮效果，效果持久耐用。</p> <p>有別於平塗的產品，立邦 INDY ART 創意花紋漆可藉由各種不同手工具，以 4 種創意塗法搭配 32 種風格表情，可創造上千種質感紋理，提供消費者更多個性化的表現。</p> <p>商品特點：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 符合日本甲醛釋放量 F☆☆☆☆最高等級標準 ● 符合日本 JIS A 6909 建築用仕上塗材性能規範 ● 耐久性—採用水性反應硬化樹脂，優異耐久性能。 ● 微彈性—可彌蓋裂痕，防止雨水滲入，最適台灣氣候。 ● 抗霉防藻—先進生物工程技術，防止藻類與黴菌滋生。 ● 高透氣性—優異防潮透氣，商業大樓防止雨露損傷建築。
<p>用 途</p>	<p>豪宅華廈、集合住宅、獨棟別墅、商辦大樓、學校、公家機關、醫院及公共設施等各式建築物新建外牆及舊屋翻新。亦可在室內打造主題牆造型。</p>
<p>塗料物理化學性質</p>	
<p>光 澤 度</p>	<p>平光</p>
<p>顏 色</p>	<p>白色，另有豐富的 87 款標準色可供選擇。</p>
<p>包 裝</p>	<p>16 公斤</p>
<p>稀釋溶劑</p>	<p>自來水，比重 1.0 Kg/L</p>
<p>VOC 最大限量值</p>	<p>符合 C1 類別 100g/L 規範以下</p>
<p>保 質 期</p>	<p>未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 12 個月。</p>
<p>性能規範</p>	<p>符合 JIS A 6909 厚塗型外牆塗料 E 工法</p>

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch
 231036 新北市新店區建國路276號5樓
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166
 客戶服務專線 : 0800-051687

材料應用資料									
施工前準備	使用塗料前需充分混合攪拌均勻。								
底材處理	<p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒污物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。 2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附着力不佳的舊塗層。 3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。 4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。 5.牆體霉菌、藻類，需先高壓清除。 6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。 								
施工方式	滾塗、噴塗、運用特殊工具創造多種質感花紋								
稀釋比例	<p>以清水稀釋，依施作紋理、塗刷方式不同，建議如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平紋</th> <th>線條</th> <th>波浪紋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%-20%</td> <td>1%-5%</td> <td>1%-5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>32 款紋理標準稀釋比例請參閱 INDYART 施工手冊或色卡。</p>	平紋	線條	波浪紋	0%-20%	1%-5%	1%-5%		
平紋	線條	波浪紋							
0%-20%	1%-5%	1%-5%							
乾燥時間	<p>20°C 時，指觸乾燥時間 1 小時，堅結乾燥 3 小時，重塗需間隔 3 小時。 完工維護期 7 天。 *乾燥時間會隨不同環境溫度、濕度等條件而有變化。</p>								
理論塗佈量	<p>依施作紋理、塗刷方式不同，理論耗漆量如下（單位：(kg/m²/coat)）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平紋</th> <th>線條</th> <th>波浪紋</th> <th>粗條紋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.60-1.20</td> <td>1.73-1.78</td> <td>0.9-1.3</td> <td>3.0-4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>32 款紋理標準耗漆量請參閱 INDYART 施工手冊或色卡。</p>	平紋	線條	波浪紋	粗條紋	0.60-1.20	1.73-1.78	0.9-1.3	3.0-4.0
平紋	線條	波浪紋	粗條紋						
0.60-1.20	1.73-1.78	0.9-1.3	3.0-4.0						
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 10%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。 2.避免在大氣溫度 5°C 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。 3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。 4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。 5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。 6.本商品禁止使用於食品。 7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。 8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。 9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。 10.使用前請詳讀 SDS 物質安全資料表。 								

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 08 月



立邦
為你刷新生活