

立邦 JIKITONE 真石燒結塗料

產 品 技 術 資 料	
簡介特性	<p>立邦 JIKITONE 真石燒結塗料，取自天然尊貴石藝，採用日本「御影」技術，融合陶瓷與骨料技術經高溫燒結著色精鍊而成。</p> <p>本商品具為「GRANO 格蕾諾花崗石」及「CERA 希薇拉砂岩」兩種紋理質感，均能展現如同天然石材外觀，表現尊貴氣質。質地堅固、防水高耐候性、防霉抗鹼不褪色。</p> <p>商品特點：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高質感：獨有豪華厚實天然石材裝飾效果。 ● 高耐用：採用高品質乳液，搭配天然石藝燒結，大幅提升耐用性。 ● 高運用：圓柱、轉角、彎曲造型牆面皆適用。 ● 高安全：質地輕，不增加建築物載重。 ● 優異抗藻、防霉、抗鹼、耐化學品性。 ● 水性環保低 VOC 配方，健康又安心。
用 途	<p>適用於新宅裝修、老屋拉皮、飯店、辦公大樓及學校等各型建築物。</p> <p>可廣泛用於混凝土或水泥外牆的裝飾及保護。</p> <p>特別適合在特殊造型彎曲牆面噴塗出天然石材效果。</p>
漆的物理性質	
光 澤 度	平光
顏 色	CERA 希薇拉砂岩備有 6 款、GRANO 格蕾諾花崗石具有 10 款經典常規色紋理花色
包 裝	30 公斤
稀釋溶劑	自來水，比重 1.0 Kg/L
比 重	1.35 ~ 1.55 Kg/L
固 成 分	78%以上
VOC 最大限量值	符合 C1 類別 100g/L 規範以下
保 質 期	未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 12 個月。

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch
 231036 新北市新店區建國路276號5樓
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166
 客戶服務專線 : 0800-051687

材料應用資料	
施工前準備	使用塗料前需充分混合攪拌均勻。
底材處理	<p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒污物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。 2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附着力不佳的舊塗層。 3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。 4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。 5.牆體霉菌、藻類，需先高壓清除。 6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。
施工方式	噴塗 (Lithin Gun*)
噴 槍	噴嘴：5~6mm，壓力：5 ~ 6kg/cm ²
稀釋比例	以清水稀釋 2 ~ 6%
乾燥時間	<p>20°C時，乾指觸燥時間 2 小時，重塗需間隔 24 小時以上。 完工維護期 7 天。 注意：務必達到重塗間隔時間後方可進行下一道漆的塗刷。 *乾燥、重塗時間會隨環境溫、濕度不同而變化、因粒徑大小、厚度及花紋形狀的不同略有差異。</p>
理論塗佈量	<p>真石燒結塗料依單色或混色、平滑面或凹凸紋理等不同作方式，需進行打底、中塗、紋理及修平等工序，理論塗佈量為 3.0~5.0 kg/m²/coat *以上是標準塗刷數據。實際耗漆量因塗刷方式、基材表面狀況、應用方法不同，而有些微差距。</p>
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 10%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。 2 避免在大氣溫度 5°C 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。 3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。 4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。 5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。 6.本商品禁止使用於食品。 7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。 8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。 9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。 10.使用前請詳讀 SDS 物質安全資料表。

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 09 月



立邦
為你刷新生活