

立邦 QB-354(B)砂膠花紋漆

產品技術資料	
簡介特性	<p>立邦 QB-354(B)砂膠花紋漆是由特殊矽丙合成乳液、搭配不同精細分子及填料，精製而成的複層塗料，運用不同施工工藝，打造顆粒型、刮砂型等多種特殊效果，能為牆面提供質感豐富，立體感強、多重藝術格調的裝飾效果。</p> <p>商品特點：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可根據樣板或個人創意，做出多種立體藝術效果，並有不同的顏色選擇。 ● 多種線格設計，能提供各種立體形狀的花紋結構。 ● 優異附著性，保有長效耐用效果。 ● 防黴、抗鹼、耐化學性及耐候性能優異。 ● 能遮蓋牆面的細小裂縫。 ● 能調整粗糙程度不一的表面，具有遮蓋牆體表面缺陷的功能。
用途	適合住宅、酒店、辦公樓、學校等大型建築物的新建工程，可廣泛用於混凝土或水泥內外牆的裝飾及保護，也可以在異型彎曲牆面上塗裝。
漆的物理化學性質	
光澤度	平光
顏色	除白色外還有多種顏色可選擇，請參見立邦「創彩美色 500 系統」色卡
紋理	流星雨、平搓、平批、拉毛、河流(亂紋)等 5 款基本紋理
包裝	30 公斤
稀釋溶劑	自來水，比重 1.0 Kg/L
固含量	大於 70.0% (重量比)
VOC 最大限量值	符合 C1 類別 100g/L 規範以下
保質期	未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 12 個月。

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch
 231036 新北市新店區建國路276號5樓
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166
 客戶服務專線 : 0800-051687

材料應用資料											
施工前準備	使用塗料前需充分混合攪拌均勻。										
底材處理	<p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒汙物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。 2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附着力不佳的舊塗層。 3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。 4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。 5.牆體黴菌、藻類，需先高壓清除。 6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。 										
施工方式	噴塗、拉毛滾塗及批刀批塗										
稀釋比例	可添加不超過 5%的清水稀釋。										
理論塗佈量	<p>依施作紋理、塗刷方式不同，理論耗漆量如下（單位：(kg/m²/coat)）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流星雨</th> <th>平搓</th> <th>平批</th> <th>拉毛</th> <th>河流(亂紋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5 ~ 3.5</td> <td>2.0 ~ 3.0</td> <td>1.5 ~ 2.5</td> <td>2.5 ~ 3.5</td> <td>3.5 ~ 4.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>*以上是標準塗刷數據。實際耗漆量因塗刷方式、基材表面狀況、應用方法不同，而有些微差距。</p>	流星雨	平搓	平批	拉毛	河流(亂紋)	2.5 ~ 3.5	2.0 ~ 3.0	1.5 ~ 2.5	2.5 ~ 3.5	3.5 ~ 4.5
流星雨	平搓	平批	拉毛	河流(亂紋)							
2.5 ~ 3.5	2.0 ~ 3.0	1.5 ~ 2.5	2.5 ~ 3.5	3.5 ~ 4.5							
乾燥時間	<p>25°C 時，指觸乾燥 2 小時，重塗時間 24 小時以上。</p> <p>完工維護期 7 天。</p> <p>*乾燥及重塗時間隨不同環境溫度、濕度等條件調整。因粒徑的大小、厚度及花紋形狀的不同而有差異。</p>										
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 6%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。 2.避免在大氣溫度 5°C 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。陰雨天不可施工，施工後一週內不能淋雨。 3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。 4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。 5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。 6.本商品禁止使用於食品。 7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。 8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。 9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。 10.使用前請詳讀物質安全資料表。 										

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 08 月



立邦
為你刷新生活