

立邦水性硅透明平光耐候保護漆 (SI CLEAR)

| 產 品 技 術 資 料 | |
|-------------|---|
| 簡介特性 | <p>立邦水性硅透明平光耐候保護漆(SI CLEAR)是單液型Silicone高耐候性保護塗料，具備優異耐老化及耐水性能，能更進一步保護建築物表面塗層，使其裝飾效果持久如新。</p> <p>商品特點：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 優異耐候性，與油性保護漆具備同等級耐久性。 ● 優異耐水性，可強化內部塗層防水效果。 ● 流平性好，平光效果，真實顯現質感塗料的沈穩氣度。 ● 搭配INDYART、真石漆、砂膠漆等質感塗料，配套性佳，不易產生施工後發花現象。 ● 單液型商品，操作便利、施工容易。 ● 水性商品，低 VOC 商品，環保健康。 |
| 用 途 | |
| 塗料物理化學性質 | |
| 光 澤 度 | 平光 |
| 顏 色 | 淡藍色勻質液態，乾膜透明無色 |
| 包 裝 | 20 公斤 |
| 稀釋溶劑 | 自來水，比重 1.0 Kg/L |
| 比 重 | 1.00±0.05 Kg/L |
| 耐 候 性 | 經 SGS 實驗測試，耐候性可達 2900 小時 |
| VOC CONTENT | 符合 C1 類別 100g/L 規範以下 |
| 保 質 期 | 未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 24 個月。 |

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch
 231036 新北市新店區建國路276號5樓
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166
 客戶服務專線 : 0800-051687

| 材料應用資料 | |
|--------|--|
| 施工前準備 | 使用塗料前需充分混合攪拌均勻。 |
| 底材處理 | <p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒污物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。 2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附着力不佳的舊塗層。 3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。 4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。 5.牆體霉菌、藻類，需先高壓清除。 6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。 |
| 施工方式 | 建議以滾塗施作 |
| 稀釋比例 | 可加入不超過 10%的清水稀釋 |
| 乾燥時間 | <p>25°C 時，乾燥時間指觸乾 30 分鐘，重塗需間隔 2 小時以上。 完工維護期 7 天。</p> <p>注意：務必達到重塗間隔時間後方可進行下一道漆的塗刷。</p> <p>*乾燥時間會隨環境溫、濕度不同而變化，另外重塗時間會因粒徑的大小、厚度及花紋形狀的不同而有差異。</p> |
| 理論塗佈量 | <p>0.12~0.15 kg/m²/coat *以上是標準塗刷數據。實際耗漆量因塗刷方式、基材表面狀況、應用方法不同，而有些微差距。</p> |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 10%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。 2.避免在大氣溫度 5°C 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。 3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。 4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。 5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。 6.本商品禁止使用於食品。 7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。 8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。 9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。 10.使用前請詳讀 SDS 物質安全資料表。 |

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 08 月



立邦
為你刷新生活