



立邦

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司  
NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch  
231036 新北市新店區建國路276號5樓  
Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166  
客戶服務專線 : 0800-051687

# 立邦陶覆樂多功能膩子 (TFL Tile Filler)

## 產品技術資料

### 簡介特性

立邦陶覆樂多功能膩子是一款創新的雙組份多功能填補材料，特含高性能乳液結合高附著力、高耐用性材料製成。批刮後與基層結合牢固，無須擔心脫落開裂的風險。同時具有高效防水功能，徹底解決房屋牆面滲漏問題。採用色環保配方，為您打造健康環保居家環境。

針對使用二丁掛、馬賽克等磁磚的老舊建物，傳統工法需先敲除老舊磁磚，才能進行老屋拉皮、外牆翻新工程，衍生出產生廢棄物、粉塵、製造噪音、鄰居抗議、拉長工期等問題。立邦陶覆樂多功能膩子是獨特「免敲磁磚」填補批平材料，給您「環保、清靜、快翻新」的全新施工體驗。

### 商品特點：

- 彈性抗裂，無懼開裂脫落風險
- 高效防水，加強牆體防水性能、解決牆面滲漏問題
- 極佳的附著力，可與底材牢固結合
- 配套性佳，可搭配立邦多款外牆體系商品
- 質地細緻，配套表面塗佈商品，提供建物美觀效果
- 低 VOC 環保升級配方

### 適用基材

水泥面、灰泥底材、石棉水泥板、馬賽克、磁磚等。

## 漆的物理化學性質

### 顏色

粉料灰色，硬化劑乳白色

### 包裝

20 公斤粉料 + 2.3 公斤硬化劑

### 稀釋溶劑

硬化劑，比重 1.0 - 1.1 Kg/L  
自來水，比重 1.0 Kg/L

### VOC 最大限量值

符合 C1 類別 100g/L 規範以下

### 儲存

未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 12 個月。



立邦  
為你刷新生活



**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司  
NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch  
231036 新北市新店區建國路276號5樓  
Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166  
客戶服務專線 : 0800-051687

材料應用資料	
底材處理	<p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒汙物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。</li> <li>2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附著力不佳的舊塗層。</li> <li>3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。</li> <li>4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。</li> <li>5.牆體黴菌、藻類，需先高壓清除。</li> <li>6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。</li> </ol>
施工方式	鏟刀、抹刀（第一道施工用）
混合比例及方式	<p>整體配比較料為粉料：硬化劑：清水：＝8.7：1：1.5。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 先將清水與硬化劑 1：1 混勻，再加入粉料，用攪拌器充分攪拌至均勻無顆粒、無沉澱的膏糊狀。</li> <li>· 調配完成後，可適量加水調整施工黏稠度，一組商品的二次加水量不可超過 1.6 公斤。</li> </ul> <p><b>※混合後必須在一小時內使用完完畢（溫度 25℃ 的狀況下）。</b></p>
理論塗佈量	<p>1.2 Kg/mm/ m<sup>2</sup>，實乾後厚度約為 0.8 mm。</p> <p>單遍批刮厚度約 2.0 ~ 5.0 mm，依基層底材平整狀況不同，填平所需的用量不一。</p> <p>一般用量約為 3.0 kg/m<sup>2</sup>，披上牆厚度約 2.5mm，實乾後厚度約為 2.0 mm。</p>
乾燥時間	<p>25℃ 時，指觸乾燥約 2 小時，間隔 6 小時可刮批第二道陶覆樂。</p> <p>需間隔 24 小時方可塗佈塗料。</p> <p>完工維護期 7 天。</p> <p>*乾燥時間會隨環境溫、濕度及批刮厚度不同而變化。</p>
清潔	使用後，所有器具必須馬上直接以清水洗。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 10%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。</li> <li>2 避免在大氣溫度 5℃ 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。</li> <li>3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。</li> <li>4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。</li> <li>5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。</li> <li>6.本商品禁止使用於食品。</li> <li>7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。</li> <li>8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。</li> <li>9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。</li> <li>10.使用前請詳讀 SDS 物質安全資料表。</li> </ol>

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 08 月



**立邦**  
為你刷新生活