

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司  
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch  
 231036 新北市新店區建國路276號5樓  
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166  
 客戶服務專線 : 0800-051687

## 立邦麗紋浮雕( Tilelac Texture Base Coat)

產 品 技 術 資 料	
簡介特性	<p>立邦麗紋浮雕 Tilelac Texture Base Coat 為暢銷多國熱銷商品，採特殊苯乙烯-丙烯酸乳液精製開發，為多層塗裝系統中的中塗層。可噴塗出平滑圓潤、細緻或厚重的 3D 山形造型，豐富建築立體感。厚塗質感紋理，還能有效彌蓋牆體細微裂紋及牆身多孔凹紋。搭配塗刷立邦外牆商品，表面上色後，更顯建築個性。</p> <p>商品特點：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 良好噴塗性，施工便利，效果美觀。</li> <li>● 可創造多種紋理效果。</li> <li>● 塗膜堅實耐用、良好附著力。</li> <li>● 防水、抗鹼、高耐候性。</li> <li>● 可彌蓋牆體裂紋，可強化防水性能。</li> <li>● 良好的透氣性能。</li> </ul>
用 途	適合住宅、酒店、辦公樓、學校等大型建築物的新建工程。
漆的物理化學性質	
顏 色	白色
光 澤	平光
包 裝	24 公斤
稀釋溶劑	自來水，比重 1.0 Kg/L
固 含 量	大於 78.0% (重量比)
VOC 最大限量值	符合 C1 類別 100g/L 規範以下
保 質 期	未拆封之商品，置於正常室溫、乾燥處，保質期為 18 個月。



**立邦**  
為你刷新生活

**立邦**

香港商立邦塗料有限公司台灣分公司  
 NIPPON PAINT (H.K.) Co., Ltd. Taiwan Branch  
 231036 新北市新店區建國路276號5樓  
 Tel : +886-2-2219-1088 · Fax : +886-2-2219-8166  
 客戶服務專線 : 0800-051687

材料應用資料																	
施工前準備	使用塗料前需充分混合攪拌均勻。																
底材處理	<p>確認底材是清潔、乾淨，無油脂、灰塵及其他髒污物質停留在表面上。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.外部可以高壓清洗，內部使用乾淨濕布清潔。中性溫和的清潔劑可被使用。已呈現粉狀的表面，除了清潔外，建議先使用封閉液塗刷。</li> <li>2.舊塗層可以高壓清除或刮除，去除附著力不佳的舊塗層。</li> <li>3.批土層如不牢固，需先鑿刮清除或以高壓清除，重新施作填補層。</li> <li>4.塗刷前應先檢查牆體漏水狀況，先行處理滲漏水問題。</li> <li>5.牆體霉菌、藻類，需先高壓清除。</li> <li>6.牆體如有油漬，先以溫和清潔劑和少量溶劑清理掉，並徹底清洗乾淨。</li> </ol>																
施工方式	<p>有氣噴塗。建議噴塗設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-空氣壓力：2.5 ~4.5 kg/cm<sup>2</sup></li> <li>-噴嘴尺寸：3.8~8 mm</li> <li>-與基材的噴塗距離：&gt; 30 cm</li> </ul>																
稀釋比例	以清水稀釋，稀釋比 0%~5%（體積比）。																
理論塗佈量	<p>0.3~1.5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>*以上是標準塗刷數據。實際耗漆量因塗刷方式、基材表面狀況、應用方法不同，而有些微差距。</p>																
乾燥時間	<p>不同溫度情況，乾燥時間如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>溫度</th> <th>5°C</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指觸乾燥</td> <td>2hrs.</td> <td>1 hrs.</td> <td>30min.</td> </tr> <tr> <td>堅結乾燥</td> <td>8 hrs.</td> <td>4 hrs.</td> <td>2 hrs.</td> </tr> <tr> <td>重塗時間</td> <td>≥24 hrs.</td> <td>≥16 hrs.</td> <td>≥16 hrs.</td> </tr> </tbody> </table> <p>完工維護期 7 天。            *乾燥及重塗時間隨不同環境溫度、濕度等條件調整。因粒徑的大小、厚度及花紋形狀的不同而有差異。</p>	溫度	5°C	20°C	30°C	指觸乾燥	2hrs.	1 hrs.	30min.	堅結乾燥	8 hrs.	4 hrs.	2 hrs.	重塗時間	≥24 hrs.	≥16 hrs.	≥16 hrs.
溫度	5°C	20°C	30°C														
指觸乾燥	2hrs.	1 hrs.	30min.														
堅結乾燥	8 hrs.	4 hrs.	2 hrs.														
重塗時間	≥24 hrs.	≥16 hrs.	≥16 hrs.														
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.水泥素地需給予 4~8 周完全養護時間，必須在乾燥完整的表面施工，底材含水量需低於 10%，pH 酸鹼值低於 9 以下，才可施工。</li> <li>2.避免在大氣溫度 5°C 以下，相對溼度 85%以上情況下施工。</li> <li>3.施工時，確認通風狀態良好，並遠離火源。</li> <li>4.施工時需遵守各項勞安規則，佩戴手套，活性炭口罩及安全護具。</li> <li>5.小心使用，嚴防漆料碰觸皮膚。</li> <li>6.本商品禁止使用於食品。</li> <li>7.為避免塗料受到污染，儲存時須保持密封，並嚴防漆料置於高溫潮濕環境。</li> <li>8.過度稀釋會降低商品光澤度，請依建議稀釋比例施作。</li> <li>9.噴塗時防止漆料濺出，請作好養生維護工作。</li> <li>10.使用前請詳讀 SDS 物質安全資料表。</li> </ol>																

※本文件所列出的產品性能及其應用資料僅供參考，不具任何保固意義，若對資料有任何疑問，請直接與本公司聯繫。本公司有修訂更改產品技術資料之權利，若有修改，將不另行通知。

資料更新日期：2021 年 05 月

